



## TEXILAC DISCHARGE LB Blekfärg för textiltryck

### Vattenbaserad färgbas för blektryck.

- För direkta avfärgande tryck på bomullstyg.  
Tyger som är färgade med direkta eller reaktiva färgämnen som är möjliga att bleka.
- Kan också användas på blandat bomull-syntet material, efter noggranna prover.
- Ger klara färger och även nyansen vitt, även på "svåra" material.
- Trycken blir resistenta mot tvätt med vatten efter värmehärdning.

### FÖRBEREDELSE

TEXILAC DISCHARGE LB är klar för användning.

Grundförutsättningen för ett fullgott blektryck är att färgämnen som tyget har färgats med är lämpliga för denna process.

Färgbasen kan färgsättas med max 5% av TEXILAC COLORANTI färgpigment.

"Optiska" vit fås med max 10% av TEXILAC COLORANTE Bianco PER CORROSIONE (vitt färgämne för blektryck = kod 16-7341).

Förbered endast den mängd som krävs för dagligt bruk.

Brukstid: 8 - 12 timmar

Blandningsförhållanden:

Texilac Discharge LB 1000 gr

Texilac Coloranti pigment max 50 gr / kg

Texilac Corrodente PM (Blekningsaktivator) 50 gr / kg

### SCHABLON OCH SCREENDUK

Screenramar med screenduk, max 55 trådar/cm.

### RENGÖRING

Screenschablon och verktyg ska tvättas med kallt vatten omedelbart efter användning

### TORKNING - FIXERING

Efter tryck ska det våta trycket värmebehandlas i het värmeugn eller varmluft i 150-155°C för ca 2 - 3 minuter.

OBS! Efter tryck:

Innan du börjar använda tyget/plagget ska det tvättas med vatten och tvättmedel i 30°C

### FÖRPACKNINGAR

Texilac Discharge LB 16-7462 1 kg och 5 kg

Texilac Corrodente PM 0,1 och 1 kg

Texilac Discharge LB bör inte blandas med andra produkter / färger.

Ver. 2010.1