



TEXILAC PO & PO-E

Täckande färg för textiltryck.

Täckande textilfärg

- Vattenbaserad färg för direkttryck på ett stort antal olika sorters tyger och textilprodukter. Bomull, blandvara och konstfiber.
- Färgen är högtäckande på mörk botten.
 - Färgen går att använda både för ljusa och mörka bottnar.
 - Hög mekanisk hållfasthet efter tvätt.
 - Trycket tål vatten- och kemtvätt efter värmebehandling.

BEREDNING:

Färgen är klar för användning direkt från burken.

När du trycker på grova tyger så kan du späda färgen med upp till 5% vatten. För att förbättra tryckbarheten och smidigheten i färgen vid tryck kan du tillsätta max 5% lacknafta.

Du kan fördröja torkningen av färgen i screenduken med tillsats av max 5% TEXILAC RITARDANTE eller 10% TEXILAC RITARDANTE GEL.

Vid behov kan produkten förtjockad med max 5% TEXILAC ADDENSANTE 162.

FÄRGER

Särskilda effekter kan erhållas med metall- eller pärla pulver som kan tillsättas TEXILAC PO-E TRASPARENTE. Färgerna är blandbara med varandra.

TRYCK

Använd screenramar med max 70 t/cm. (Bra allround-duk nr 43 - 48 t/cm)

Grövre duk ger högra täckförmåga.

Vid tryck med färger som har tillsatser med metallpulver eller liknande, använd grövre dukar efter pulvrets storlek 24-34 t/cm.

VÄRMEHÄRDNING (Nedanstående tider gäller från att färgen är torr)

Värmefixering (härdning) i tre minuter i 130° C ger vattenresistens.

Värmefixering i tre minuter vid 160° C ger resistens mot kemtvätt.

Om du använder strykjärn så blir färgen fixerad omgående vid direktkontakt med strykjärnet. Använd helst en teflonduk eller ugnspapper som mellanlägg för att förhindra att färgen kladdar. När du använder teflonduk eller ugnspapper som mellanlägg så måste du värmefixera något längre tid så värmen hinner tränga igenom duken/pappret, ca 20-40 sekunder. Är du osäker så gör provtryck och provtvätt så att du erhåller rätt värmehärdningstid och temperatur.

OBS: Texilac PO-E e är en elastisk produkt. PO-e färger kan användas för att trycka på Lycra etc. för simkläder och sportsware.

Värmefixera i värmeugn eller liknande i 140° C i 3 minuter.

Över härdning kan orsaka mindre elasticitet.

RENGÖRING

Tvätta schabloner och raklar med kallt vatten omedelbart efter användning.

FÖRPACKNING

Vit kan erhållas i 300 gr samt 1 kg övriga nyanser 1 kg

Ver. 2011.1