

Plastisol Silverfärg

Värmehärdande Plastisolfärg för textiltryck.

Hög opacitet med mycket glänsande silvereffekt.

- EGENSKAPER:** För direkt textiltryck på kläder eller tyg av bomull eller blandvara. Vita och färgade.
- Mycket bra täckförmåga på mörka tyger
 - Blank yta
 - God elasticitet
 - OBS! Lufttorkar ej. Torkar endast under värmebehandling.
 - Bra tvättäkthet utan att silvereffekten mattas.
- FÖRBEREDELSE** Textilfärg klar att använda.
Förtunna färgen genom att tillsätta TEXIPLAST ADDITIVO 554, ca 2 %
Förtjocka färgen med TEXIPLAST 5000 ADDENSANTE max 0,5 %
- TRYCK:** För bästa täckförmåga och glans rekommenderar vi att du reglerar rakelns tryck i sista draget så att du får en ytlig färgfilm istället för att du trycker för hårt så att färgen tränger in för mycket i underlaget.
- SCREENDUK:** Använd screenschabloner med duk max 55 trådar/cm.
- SCHABLON:** ZERO-IN UNIVERSAL
- TORK
HÄRDNING:** Färgen ska torkas/härdas i ca 150° C i ca 3 minuter.
OBS! Metallfärger kan på grund av sin reflekterande egenskaper kräva högre härdningstemperatur. Gör alltid provtryck och test för bästa resultat.
- RENGÖRING** Tvätta screenschablonen och verktyg varnolen, lacknafta eller djuprengöring efter långt tryckpass använda Screen Clean ST som skall läggas på med svamp eller borste.
Låt inte screenschabloner stå lång tid utan att rengöra noga efter avslutad tryckning.
Risken ökar för att torkad färg blir mycket svår att få bort eller att få rent.
Använd med fördel en högtrycksspruta.
- FÖRPACKNING:** 1 kg och 5 kg
- FÖRVARING:** Undvik direkt solljus, lagra i ca 15-35° C
- SÄRSKILDA
ANVISNINGAR:**
- Gör alltid testtryck innan du kör en hel produktion.
 - Kontrollera alltid härdningen, olika tillsatser eller material kan kräva högre temperatur eller längre härdningstid.
 - Tvätt 30° C rekommenderas med milda tvättmedel utan blekmedel.
 - Plastisolfärgen tål inte kemtvätt, blekning eller strykning.

Ver. 2011.1