



TEXIPLAST ADDITIVES

Tillsatser för plastisolfärger.

Texiplast Tillsatser

- Tillsatserna ska bara användas när det är nödvändigt för att uppnå nya egenskaper med plastisolfärgen eftersom de kan förändra elasticitet och färgens motståndskraft.

TEXIPLAST ADDITIVO 33

Tillsats av TEXIPLAST ADDITIVO 33 förtunnar plastisolfärgerna och gör den mer smidig vid tryck

Trycket blir mer elastiskt och klarare efter värmehärdning.

Max tillsats 5-10% / kg

Förpackning: 1 lit.

Art nr 16-7833

TEXIPLAST ADDITIVO 554

Tillsatsen minskar viskositeten av plastisolfärgen utan att påverka plastisolfärgens täckförmåga.

Även bra tillsats vid tryck med plastisolfärger i halvautomatiska maskiner.

Max tillsats 2 % / kg beroende på plastisolfärgsserie. (se sep. produktinformation)

Förpackning: 1 lit.

Art nr 16-7854

TEXIPLAST ADDITIVO RIGONFIANTE

Puff-tillsats för direkttryck med TEXIPLAST 5000

Har ingen effekt på färgens tryckegenskaper eller färgens motståndskraft och glans.

Standardvärden för värmehärdningens tider och temperaturer är tillräckligt för puffeffekt.

Max tillsats 5-20% / kg

Förpackning: 1 kg.

Art nr 16-7831

TEXIPLAST ADDITIVO HOT SPLIT

Med hjälp av denna tillsats får du en mjuk varm-split överföringar med TEXIPLAST 5000

Tryck med schabloner som screenduk 43-55 t/cm på normalt transferpapper.

Torka omedelbart vid 110-120° C i 40-60 sekunder.

Överför transfern i 15 till 20 sekunder vid 180° C och dra av pappret snabbt i ett drag.

Max. tillsats 5-15% / kg

Förpackning: 1 kg.

Art nr 16-7835

Ver. 2011.1